

道达尔 希润 (CERAN) AD PLUS



复合磺酸钙基 耐水极压润滑脂

应用

重负载耐水润滑脂
适用于船舶、海洋石油
等行业

- 希润 AD PLUS 是重负载润滑脂, 适用于在恶劣环境下工作的滑轨、钢丝绳、钢缆、绞车、小型开式齿轮、链条等的润滑
- 适用于船舶、水泥、矿山、港口 (如装卸吊车)、海洋石油及其他重工业
- 适用于对备件的静态保护
- 能够用刷子或其他工具用手进行涂抹。为了达到最佳的润滑性能, 应保持加注工具尽可能的清洁

规格

国际规范

- ISO 6743-9 : L-XBDIB 0
- DIN 51502 : OGP0N-20

优势

半流体
高载荷
抗水性
抗高温
抗腐蚀
无有害物质

- 极佳的高温和机械稳定性。在比较大的温度范围内都可以使用
- 由于它的极佳的极压性和抗磨性使它具有出色的抗载荷能力
- 对绳索、开式齿轮、金属部件有极佳的附着作用
- 非凡的抗水性, 即使大量的水侵入润滑脂也不会对其粘稠度有大的影响
- 由于复合磺酸钙的天然特性使其具有极佳的抗氧化、抗腐蚀性, 即使在海水中也表现出色
- 希润 AD PLUS 不含铅和其他对人体和环境有害的重金属

技术指标

| 典型数据 | 单位 | 测试方法 | 希润 (CERAN) AD PLUS |
|------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 皂基 / 稠化剂 | - | | 复合磺酸钙 |
| NLGI 等级 | - | ASTM D217/DIN 51818 | 0/1 |
| 颜色 | - | 目测 | 深棕色 |
| 外观 | - | 目测 | 光滑 / 黄油状 |
| 工作温度范围 | °C | | -20~150 |
| 针入度 (25° C) | 0.1mm | ASTM D217/DIN 51818 | 320~360 |
| 四球焊接载荷 | kg | DIN 51350-4 | >315 |
| 防锈性能 SKF-EMCOR | 等级 | DIN 51802/IP 220/NFT 60-135/ISO 11007 | 0-0 |
| 滴点 | °C | IP 396/NFT 60-120C | >250 |
| 基础油的运动粘度 (40° C) | mm ² /s | ASTM D445/DIN 51562-1/ISO 3104/IP 71 | >1700 |

备注: 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值, 可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。